

Technisch productblad

## FM657

### PERFECT FOAM PRO


#### Purschuim Extra Opbrengst

25-01-2024 / V 2

#### Omschrijving

1-component polyurethaanschuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht en/of ondergrond. De FM657 is vrij van CFK-, HCFK- en HFK.

De FM657 heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden zoals beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metaal maar ook kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.



#### Kenmerken en voordelen

- +75% extra meters
- Professionele kwaliteit
- Ook ondersteboven verwerkbaar
- Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Bestand tegen warmte en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- Reduceert afval en bespaart tijd
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage omgevingstemperaturen.

- Scheidingswanden met plafonds
- Scheidingswanden onderling
- Stel- en monteerruimten tussen prefab elementen
- Aansluitnaden van nokken, kepers en dakkapellen
- Afdichten van isolatieplaten onderling

#### Verpakking

- 540ML bus - 12stuks/doos

De bus heeft een inhoud van 540ml en is voorzien van een gepatenteerd 2-in-1 systeem waardoor het mogelijk is om op iedere bus zowel een schuimpistool als de AA210 Spray Nozzle te gebruiken.

Technisch productblad

## FM657

### PERFECT FOAM PRO

#### Technische informatie

Rek bij breuk	EN 17333-4	21%
Verwerkingstemperatuur		-10°C tot +35°C
Kleur		lichtgroen
Samenstelling		Polyurethaan Prepolymeer
Compressieweerstand bij 10% (droog)	EN 17333-4	34 kPa
Uithardingsmechanisme		Vochtuithardend
Snijtijd (Min)	EN 17333-3	45 min.
Dichtheid	EN 17333-1	15 - 25 kg/m <sup>3</sup>
Vul voeg tot		80%
Huidvormingstijd	EN 17333-3	10 min.
Brandclassificatie	DIN 4102-1	B3
Schuimtype		Pistool of AA210 Spraynozzle
Verwerkingstemperatuur		-10°C tot +35°C
Belastingduur		24 uur
Afschuifsterkte (droog)	EN 17333-4	55 kPa
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		24 maanden
Opslagtemperatuur		+10 tot +30°C
Temperatuurbestendigheid (lang)		-40°C tot +90°C
Temperatuurbestendigheid (kort)		-40°C tot +130°C
Treksterkte (droog)	EN 17333-4	76 kPa
Thermische Geleiding	EN 12667	0,036 W/m.K
Waterabsorptie	EN 1609	0,2 kg/m <sup>2</sup>
Opbrengst gebaseerd op netto-inhoud (doos)	540ML / EN 17333-1	33 Liter

Specificaties zijn gebaseerd op gebruik met pistool, bij 23 °C en 50 % r. h.

#### Vorbereiding

- Ondergronden dienen licht vochtig, voldoende draagkrachtig en stof- & vetvrij te zijn.
- Zo nodig (poreuze) ondergronden vooraf bevochtigen met bijv. een plantenspuit om een goede uitharding te waarborgen.
- Vervormbare bouwdeelen zoals isolatieplaten, vooraf voldoende fixeren.

#### Applicatie

- Bus voor ieder gebruik gedurende minimaal 20 seconden krachtig schudden.
- Verwijder de beschermkap van de bus en draai deze op het pistool of bevestig de AA210 Spray Nozzle.
- Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool.
- Voeg voor ca. 80% vullen. Bij voegen breder dan 30 mm en dieper dan 70 mm schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van 1 á 2 uur, aanbrengen. Licht voorbevochtigen alvorens de volgende laag aan te brengen.
- Bij hergebruik van de bus steeds opnieuw schudden. Het pistool kan tot 4 weken op de bus blijven, mits rechtop bewaard.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij het gebruik van de AA250 Foam Gun Pro of AA270 Foam Gun Ultra.

Technisch productblad

## FM657

### PERFECT FOAM PRO

#### Gereedschap reinigen

- Pistoel na gebruik goed doorspuiten met AA290 Pistoelreiniger.
- Vers schuim kan (direct) verwijderd worden met AA290 Pistoelreiniger, AA292 Reinigingsdoekjes of AA295 Natufix.
- Pas op voor aantasten van de ondergrond. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch verwijderd worden.
- Uitgehard porschuim is chemisch inert en in die zin onschadelijk voor mens en milieu.

#### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

- Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht.
- Draag handschoenen en veiligheidsbril.
- Uitgehard schuim kan alleen mechanisch verwijderd worden.
- Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

#### Let op

- Voor verwerking eerst de gevarenaanduidingen op het etiket lezen.
- Te verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken, ogen beschermen en handschoenen en werkkleding dragen.
- Bij toepassing in bewoonde ruimten vloerbedekking en meubels afdekken met papier of plastic folie.
- Bus rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te voorkomen.
- FM657 wordt niet aanbevolen voor oppervlakken van siliconen, teflon, polyethyleen en vette oppervlakken.
- Voorkom blootstelling aan UV en permanente waterbelasting.
- Bussen niet middels externe warmtebron opwarmen.
- FM657 is niet geschikt voor het brandwerend afdichten van voegen en naden, gebruik hiervoor Nullifire FF197 Brandwerend Schuim.

#### Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.



Tremco CPG Netherlands  
B.V.  
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel  
Nederland